

## HESOTACK CLASSIC

Der universelle Montageklebstoff



### Eigenschaften:

Montageklebstoff mit hoher Anfangshaftung auf Basis eines Silanterminierten Polymers. Geeignet für Verklebungen auf nahezu allen Untergründen (saugende sowie nicht saugende Untergründe). **HESOTACK CLASSIC** ist silikon- sowie isocyanatfrei und erfüllt die Anforderungen des Emicodes EC1 Plus „sehr emissionsarm“. Nach erfolgter Aushärtung ist das Produkt völlig geruchlos, physiologisch unbedenklich und indifferent. **HESOTACK CLASSIC** härtet unter Luftfeuchtigkeit mit geringem Schrumpf zu einer elastischen Verbindung aus.

### Einsatzgebiete:

Konstruktive Verklebung von Stein, Beton, Mauerwerk, Glas, Spiegel, glasierten Oberflächen, Porzellan, Epoxid- und Polyesterplatten, Hart-PVC, Polyurethan, Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Kupfer, Zink, Blei und lackiertes Holz und HPL-Platten.

**HESOTACK CLASSIC** soll nicht eingesetzt werden für Bewegungs- und Unterwasserfugen, Tankanlagen- und PE-, PP-, PC-, PMMA-, PTFE-, Neopren- und Bitumenuntergründe.

### Technische Daten:

Basis:	ST-Polymer
Spez. Gewicht:	ca. 1,58 g/ml
Konsistenz:	standfest, mittelviskos
Offene Zeit:	ca. 10 Minuten (23° C/55% RF)
Aushärtung: (23°C/55 % RF)	2-3 mm / Tag
Härte Shore A:	ca. 60
Bruchdehnung (DIN 53504):	240%
Modul 100% (DIN 53504):	1,6 N/mm <sup>2</sup>
Zugfestigkeit (DIN 53504):	ca. 2,9 N/mm <sup>2</sup>
Anwendungstemperatur:	mind. 5 ° C, max. 40° C
Beständigkeit:	-35 ° C bis +90° C, in ausgehärtetem Zustand
Überstreichbarkeit:	gegeben (ausgenommen Alkydharzlacke)
Farben:	Weiß, weitere Farben auf Anfrage

### Verarbeitung:

Die Haftflächen müssen fest, tragfähig, trocken, fett- und staubfrei sein. Lose Teile, Tapetenreste oder alte Anstriche entfernen. Farben, Lacke und Kunststoffe müssen mit **HESOTACK CLASSIC** verträglich sein. Haftprüfungen und Vorversuche durchführen. Bei Bedarf Untergrund vorher abschleifen. **HESOTACK CLASSIC** wird auf eine der beiden Klebeflächen punkt- oder wellenförmig aufgetragen und ist nach Auftrag einige Minuten korrigierbar. **HESOTACK CLASSIC** nicht unter +5°C verarbeiten.

### Gebindegröße:

290 ml PE-Dickwandkartuschen 20 Kartuschen / Karton  
Andere Gebindegrößen auf Anfrage!

### Lagerfähigkeit:

18 Monate, zwischen +5 ° C und +25° C in ungeöffneten Originalgebänden. Vor Hitze schützen.

### Besondere Hinweise:

Die Angaben in unseren „Technischen Datenblättern“ entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie sind unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH Rechtsprechung. Sie befreien nicht von einer Prüfung unserer Produkte hinsichtlich deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung.

### Haftung:

Eine Garantie wird von uns nur in Bezug auf die Güte der Erzeugnisse im Rahmen unserer Lieferungs- und Leistungsbedingungen übernommen. Auf den richtigen und erfolgreichen Einsatz unserer Produkte haben wir als Hersteller keinen Einfluss.



Heson GmbH  
Hardtstraße 98 - 100  
42107 Wuppertal  
Tel.: 02 02 / 45 42 43  
Fax: 02 02 / 45 61 35  
E-Mail: info@heson.de  
Internet: www.heson.de

